



MALTE NATURALI DA FINITURA E DECORAZIONI

INTONACHINO 'Fb

Intonaco bianco a basso spessore a base di calce aerea, idoneo per finiture lisce uso civile

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'INTONACHINO Fb è un intonaco di finitura bianca ad effetto marmorino, composto da una miscela d'inerti fillerizzati di CaCO_3 puri e con fuso granulometrico fino ai 0,4 mm, il tutto legato da calce idrata superventilata. La malta così ottenuta, offre buona resistenza a basso spessore, elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili.

ANALISI CHIMICO FISICHE

Massa Volumica apparente	1.495 Kg/m ³
Permeabilità al vapore	14,75 g/m ² .24 h
Granulometria inerti	0 ÷ 0,4 mm
Acqua d'Impasto	31%
Res. alla compressione (EN 196/1)	4,17 N/m ²
Res. alla flessione (EN 196/1)	1,27 N/m ²
Tempo di inizio presa (UNI EN 196-3)	8h
Lavorabilità	3h 35'
Coeff. d'assorbimento capillare	0,14x10 ⁻² g/cm ² s ^{1/2}
Efflorescenze superficiali	nessuna

CAMPI D'IMPIEGO

L'INTONACHINO Fb può essere utilizzato su tutti i tipi di intonaci sia interni sia esterni, assicurandosi che siano solidi e non sfarinanti.

METODO APPLICATIVO

L'INTONACHINO Fb può essere applicato su tutti gli intonaci a spessore, con preferenza di quelli a base di calce idraulica. È consigliato applicarlo su supporti stagionati, ovvero che abbiano raggiunto un sufficiente grado di resistenza. Dovrà essere miscelato solo con acqua, in betoniera o in apposita miscelatrice automatica; per ottenere la giusta lavorabilità si consiglia di lasciar riposare l'impasto per alcuni minuti. Si applicherà in strati sottili, mai superiori ai 3 mm, per raggiungere spessori maggiori, applicare per strati successivi. L'INTONACHINO Fb è idoneo per la nostra gamma di Intonaci a spessore.

NOTE DI SICUREZZA

L'INTONACHINO Fb è un prodotto nocivo solo per ingestione e contatto con gli occhi, pertanto si raccomanda durante le fasi di lavorazione di usare mascherine ed occhiali, alla fine delle lavorazioni pulire accuratamente l'attrezzatura con acqua.

Consumi

4 Kg/ m²

Confezioni

Sacchi da 30 Kg su pallettes da 1.500 kg

Stoccaggio

Sei mesi in ambienti asciutti

www.crrc.com - info@crrc.com



Tutti i nostri prodotti rispettano le normative UNI DIN e sono a marchio CE